

GLOBAL PAINT URETHANE ALKYD

EXTRA UV BESCHERMING | BESCHERMT TEGEN KRASSEN |
EXTREEM GOEDE HARDING



PERFECTE HECHTING | GEMMAKELIJK VERWERKBAAR |
SNELDROGEND

Gebruik	Binnen; buiten
Glansgraad	Semi-Gloss; High Gloss
Basis	-
Kleur	Alle kleuren
Formaten	¼ Gallon; 1 Gallon
Geschikt	Voor behandeld hout; Metaal; Multiplex; Kozijnen; Deuren; Keukens; et cetera.

PRODUCT INFORMATIE

Bindmiddel	Gemodificeerde urethaan alkydhars
Dichtheid	Ongeveer 1.2 kg per liter
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog bewaren

VERWERKINGS INFORMATIE

Verwerking	Kwast; Verfroller; Spray (pressure 2-3 bar, nozzle 1.5 mm-1.8 mm); Airless Spray (pressure 100 bar, nozzle 0.011-0.013 inch)
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ongeveer 1 uur stof droog • Na ongeveer 3 uur kleefvrij • Na ongeveer 8 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Niet in de zon verwerken
Verdunning	White Spirit
Schoonmaak middelen	Materiaal schoonmaken met minerale schoonmaakmiddelen

SYSTEMEN

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, droog, roest- en vetvrij zijn • Eventueel ontvetten en reinigen met GLOBAL ALL CLEAN • Gladde ondergronden opschuren • Voor het beste resultaat, de primer aanbrengen in gewenste kleur. Met name wanneer het specifieke kleur gewenst is • Indien er extreme weersomstandigheden voordoen, de ondergrond goed primen met GLOBAL PAINT UNIPRIMER voor een optimaal resultaat
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Na de voorbehandeling de ondergrond opnieuw schoonmaken en daarna twee verschillende lagen van GLOBAL PAINT PU URETHANE ALKYD aanbrengen, of meer indien gewenst